

# Adesilex TDV

**Colle murale spéciale  
toiles de verre  
et non tissés à peindre**



## DOMAINE D'EMPLOI

**Adesilex TDV** s'utilise en intérieur pour coller :

- toiles de verre à peindre ou prépeintes ;
- non tissés à peindre.

### Supports

- Enduits plâtre.
- Plaques de plâtre cartonné.
- Béton.
- Enduits ciment.
- Panneaux préfabriqués (nous consulter).

## AVANTAGES PRODUITS

- Prête à l'emploi.
- Mur et plafond intérieurs.
- Tack immédiat : maintien du revêtement.
- Application facile au rouleau sans projection.
- Traitée anti-moisissures.
- Classée A + : à très faible émission de COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support

Les surfaces doivent être débarrassées de toute particule pulvérulente, souillure ou substance susceptible de nuire à l'adhérence telles que traces grasses, rouille, bistre, efflorescences, salpêtre, traits de crayon, d'encre, moisissures... puis soigneusement dépoussiérées. Le support doit être plan, propre, sain, sec (taux d'humidité < 5 %), solide, stable, non sujet à des remontées ou traversées d'humidité conforme aux prescriptions de la norme NF P 74-204 / D.T.U. 59.4 "Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux".

Sur fonds absorbants nécessitant un fixateur de fond ou une impression maigre, appliquer **Primer G** en une fine couche continue, laisser sécher.

## Application

- Si nécessaire, ré-homogénéiser avant emploi.
- Étendre la colle au rouleau (poils moyens).
- Pour les toiles lourdes, l'application à la spatule à fines dents est préférable.
- Afficher le revêtement sur la colle fraîche, puis maroufler soigneusement.
- Respecter les instructions de pose du fabricant du revêtement.
- Attendre 24h au moins avant mise en peinture.

## Nettoyage

Le produit frais se nettoie à l'eau.

## CONSOMMATION

150 à 250 g/m<sup>2</sup> selon revêtement et mode d'application.

## CONDITIONNEMENT

Seau plastique de 5 kg et de 20 kg.

## STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine et en local tempéré.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

**Adesilex TDV** n'est pas considéré comme dangereux selon les normes en vigueur sur la classification des mélanges. Il est recommandé de porter des gants, des lunettes de protection et d'observer les précautions habituelles liées à la manipulation des produits chimiques. Pour toute information concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche des Données de Sécurité.

# Adesilex TDV

## DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

### DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Couleur :	blanche
Densité (g/cm <sup>3</sup> ) :	1,05 + / - 0,05
pH :	8,5 ± 0,5
Extrait sec :	21 + / - 1
Viscosité Brookfield (arbre 6, vitesse 5) :	100 +/- 20 mPas

### DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)

Température d'application :	+ 10°C à + 30°C
Temps de gommage :	5 à 10 minutes
Temps ouvert :	20 minutes maxi
Délai de mise en peinture :	24h minimum

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

**N.B.** : Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant

*chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.*

**Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site [www.mapei.fr](http://www.mapei.fr) ou [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



CONSTRUIRE L'AVENIR